

## B&Bエッチング液 使用方法

1. プラスチックの容器などに、ガラスが十分浸るぐらいの高さにエッチング液を入れてください。
2. エッチングしない箇所にはシールを貼るなどしておきます。
3. 容器の中もガラスを入れ、15分間浸します。
4. ガラス取り出してよく水洗いし、十分に乾かします。
5. 表面がエッチング加工されたガラスになっています。
6. 残ったエッチング液は、容器の中に戻して再度ご使用頂けます。

### 注意事項

- 摂氏18°Cから30°Cの比較的涼しい場所に保管してください。
- 冬期には溶液が結晶化する事があります。その際には容器の蓋をあけて湯
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 作業後は、石鹼で良く手を洗ってください。また目などに入った場合はす
- パイレックスなど、ホウケイ酸ガラスにはご使用いただけません。



効果： ガラスや鏡に浸すことで、表面を白く擦りガラス状の仕上げにします。

サンドブラストしたガラスに使用すると、より細やかな指紋がつかない滑らかな仕上げになります。

成分： アンモニウム（硫酸、フッ化水素酸は含んでいません）

内容量： 118ml、 中473ml


ロペックスインターナショナル株式会社

## B&Bエッチング液 使用方法

1. プラスチックの容器などに、ガラスが十分浸るぐらいの高さにエッチング液を入れてください。
2. エッチングしない箇所にはシールを貼るなどしておきます。
3. 容器の中もガラスを入れ、15分間浸します。
4. ガラス取り出して、よく水洗いをしてください。
5. 表面がエッチング加工されたガラスになっています。
6. 残ったエッチング液は、エッチング液の容器の中に戻して再度ご使用ください。

### 注意事項

- 摂氏18°Cから30°Cの比較的涼しい場所に保管してください。
- 冬期には溶液が結晶化する事があります。その際には容器の蓋をあけて湯
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 作業後は、石鹼で良く手を洗ってください。また目などに入った場合はす
- パイレックスなど、ホウケイ酸ガラスにはご使用いただけません。



効果： ガラスや鏡に浸すことで、表面を白く擦りガラス状の仕上げにします。

サンドブラストしたガラスに使用すると、より細やかな指紋がつかない滑らかな仕上げになります。

成分： アンモニウム（硫酸、フッ化水素酸は含んでいません）

内容量： 118ml、 中473ml

ロペックスインターナショナル株式会社